











Marrakech woman - veste							
<p>Descriptif</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 poches poitrine avec velcro ; • 2 poches larges à l'avant avec snap ; • taille et poignets ajustables ; • insert à stylos ; • dos de la veste plus long . <p>Résistance maximale des couleurs aux lavages Valeur certifié: 4-5 (range: 1-5)</p> <hr/>  <p>étiquette désignante vêtements pour femme</p>							
<p>Manutention</p> <p>Nettoyer le vêtement à une température de 40 °C maximum; ne pas blanchir; ne pas nettoyer à sec ; ne pas sécher en machine à l'air chaude; repasser à basse température (110 °C maximum) .</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">      </div>	<table border="1"> <tr> <td>cod.prod.</td> <td>V422-0-02 bleu navy</td> </tr> <tr> <td>normes</td> <td>EN ISO13688:2013 </td> </tr> <tr> <td>tailles</td> <td>S – 2XL</td> </tr> </table>	cod.prod.	V422-0-02 bleu navy	normes	EN ISO13688:2013 	tailles	S – 2XL
cod.prod.	V422-0-02 bleu navy						
normes	EN ISO13688:2013 						
tailles	S – 2XL						

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	Polyester: 65%	
		Armure:	Coton: 35%	
			twill 3/1	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	245 g/mq	
	EN ISO 105-C06 E2S: 1994	Résistance de la couleur au nettoyage (60°C)	Changement de couleur : 4-5	1 - 5
			Prise de couleur : 4-5	
	EN ISO 105 D01:1993	Résistance de la couleur au nettoyage à sec	Changement de couleur: 4-5	1 - 5
	ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Stabilité dimensionnelle au nettoyage (60°C)	chaîne: - 1.9 %	Max 3 %
			trame: - 1.2 %	Max 3 %
	ISO 105 E04: 2008	Stabilité de la couleur à la sueur	Changement de couleur: 4-5	1 - 5
	ISO 105X12: 2001	Résistance de la couleur au frottement	sec: 4 - 5	1 - 5
			humide: 3	1 - 5
	ISO 105-N01:1993	Résistance de la couleur au blanchiment	Changement de couleur: 4	1 - 5
ISO 105-X11:1994	Résistance de la couleur au repassage	Changement de couleur: 4-5	1 - 5	
EN ISO 13934-1: 1999	Résistance à la traction	chaîne: 1800 N	400 N	
		trame: 1000 N	400 N	
EN ISO 13688:2013 par. 4.2 (ISO 3071)	La détermination du PH de l'extrait aqueux	PH: 7.1	3,5<PH≤9,5	
EN ISO 13688:2013 par.4.2 (prEN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	n'enregistrer pas	≤30 ppm	