

Bredik - sous pantalon

- Descriptif**
- Bande élastique anti-torsion
 - Système de canalisation 3D pour garder les muscles au chaud
 - Coutures plate
 - L'élasticité du fil donne une grande flexibilité

Manutention Nettoyer à une température maximum de 30 °C; ne pas blanchir; ne pas sécher en machine à l'air chaude; ne pas repasser, ne pas nettoyer à sec;



NE PAS UTILISER D'ASSOUPLISSANT AFIN QUE LES PROPRIETES FONCTIONNELLES DES FIBRES NE SOIENT PAS ALTEREES



Cod.prod. V390-0-04 (antracite)



Tailles S-2XL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE SECURITE

	Méthode du test	Descriptif	Résultat obtenu	Valeur minimum requise/ range
Tissu de base	EN ISO 1833-1977, SECTION 10	Composition des fibres:	67% nylon 23% polypropylène 10% élasthanne	
	EN ISO 12127:1996	Poids par unité de zone	270 g/mq	