

ISO 105-E04/94	Résistance de la couleur à la sueur	Changement de couleur : 4/5 acid & alkali Prise de la couleur: 4/5 acid & alcalin	1 - 5 1 - 5
ISO 105-X11/94	Résistance de la couleur au repassage à chaud	Changement de couleur : 4/5 Prise de la couleur : 4/5	1 - 5 1 - 5
ISO 5077:1994, ISO 6330: 1994	Stabilité dimensionnelle au nettoyage (60°C)	chaîne: - 0.2 % trame: - 0,3 %	Max ± 3 % Max ± 3 %
EN ISO 13934-2: 1999	Résistance à la traction	chaîne: 1000 N trame: 610 N	400 N 400 N
EN ISO 13688:2013 par. 4.2 (ISO 3071)	La détermination du PH de l'extrait aqueux	PH : 7.0	3,5<PH≤9,5
EN ISO 13688:2013 par.4.2 (prEN 14362-1)	Recherche de l'amines aromatique et cancérigène	n'enregistrer pas	≤30 ppm